


BM071	شیشه شناور اردکان	
مهر ۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب کاشی	
صفحه 1 از 4		

آماده سازی:

سطح بستر باید عاری از هر گونه چربی، رنگ و یا گرد و غبار باشد. سطح بستر را مرطوب کنید.

شرایط محیطی:

چسب کاشی و سرامیک برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و خشک و آب و هوای معتدل طراحی گردیده است. دمای محیط در زمان اجرا نباید کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد. بهتر است هنگام نصب کاشی یا سرامیک دمای محیط در حدود ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد باشد.

مخلوط کردن:

جهت آماده سازی و استفاده از این چسب فقط باید به آن آب اضافه نمود و از افزودن هرگونه مواد جامد و مایع به آن خودداری کرد. مقدار آب مورد نیاز برابر با ۲۵ درصد وزنی پودر خشک می باشد (برای کیسه های ۲۵ کیلویی بین ۶ تا ۷ لیتر). ابتدا آب مورد نیاز را در داخل ظرفی ریخته و همزمان با استفاده از یک همزن برقی یا مکانیکی، به مدت ۳ دقیقه مخلوط نمایید تا خمیری صاف و یک دست حاصل شود. سپس ۲ دقیقه صبر کنید و دوباره به مدت ۳ دقیقه مخلوط نمایید.


دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰

Email: info@ardakangass.com <http://ardakanglass.com/>

BM071	شیشه شناور اردکان	
مهر ۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب کاشی	
صفحه 2 از 4		

روش اجرا:

پس از آماده سازی چسب کاشی، لایه ای از چسب کاشی به ضخامت ۴ تا ۶ میلیمتر را با ماله دنداندار در یک جهت روی سطح کشیده و کاشی را بچسبانید.




دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰۰

Email: info@ardakangass.com <http://ardakanglass.com/>

BM071	شیشه شناور اردکان	
مهر ۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب کاشی	
صفحه 3 از 4		



پس از نصب با استفاده از یک چکش پلاستیکی بر روی آن ضربه بزنید تا در محل خود محکم شود. در صورتی که کاشی بزرگ است علاوه بر استفاده از چسب بر روی سطح کار، نیاز به مالیدن چسب پشت کاشی نیز می باشد. چسب کاشی آماده را می توان تا یک ساعت برای کاشی کاری استفاده کرد. ملات اضافی بین درزهای کاشی را پاک کنید.


دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰۰

Email: info@ardakangass.com <http://ardakanglass.com/>

BM071	شیشه شناور اردکان	 <p>بلوک سبک اتوکلاو شده و ملات خشک اردکان</p>
مهر ۹۸	دستورالعمل آماده سازی و اجرای چسب کاشی	
صفحه 4 از 4		

عمل آوری:

چسب کاشی و سرامیک اردکان نیاز به عمل آوری ندارد ولی بهتر است سطوحی که قرار است چسب زده شود را با آب مرطوب کنید و این مرطوب کردن در حدی باشد که گرد و خاک احتمالی را از روی سطح بردارد.



بلوک سبک اتوکلاو شده و ملات خشک اردکان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی برج سفید، انتهای بوستان ششم، پلاک ۶۴، کدپستی: ۱۶۶۴۹۹۶۴۱۳

تلفن: ۰۲۱-۲۴۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۳۱۴۵۸۶

کارخانه: یزد، اردکان، کیلومتر ۹ بزرگراه ریاست جمهوری، صندوق پستی: ۸۹۵۱۵/۳۷۱

تلفن: ۰۳۵-۳۱۰۵ فکس: ۰۳۵-۳۲۲۴۳۲۰۰

Email: info@ardakanglass.com <http://ardakanglass.com/>